ISHINOL

セメント強化・接着強化剤

イシセメントF

「イシセメントF」は、セメントに混ぜて
使用することにより、セメントの強度を向上させます。
さらに、セメントと石材を強固に結合させるため、
石材との優れた接着性が得られます。

配合・使用方法

- 「イシセメントF」をセメントに対して5～20%（重量比）の割合で混和使用します。
  （セメント1袋（25kg）に対して1.25～5kg使用します。）

1．現場施工前に、原材料で試験練りを行ない、添加する水の量を決めてください。
2．セメントと砂を空練りします。
3．「イシセメントF」を混和し適度に攪拌した後水を添加し、均一に混合してください。

施工上の注意

- 必要に応じ、「イシセメントF」混入時に消泡剤を使用してください。
  長時間混練りしますと、空気の混入により「イシセメントF」の接着効果が減ずることがあります。
- 「イシセメントF」は金属に対して接着性が良いので、ミキサーおよび使用した道具は直ちに水洗いしてください。
  水洗いしても取れない時は、熱湯を使用すると良く取れます。
- 古い石材は、劣化した部分を取り除いてから施工してください。
  また、下地からのゴム・油類・サビなどを良く取り除いてください。

注　意

「イシセメントF」と「エフロノンリキッド」を混合して使用しますと、
「エフロノンリキッド」の防水性に影響が出てきます。

「イシセメントF」テストデータ

接着強度（kg/㎠）

モルタル添加 / 石材裏面塗布	無　添　加	イシセメントＦ２０％	イシセメントＦ１０％
無　塗　布	5.0	１７.９	１０.４
ウェットコート	2.8	9.7	6.6
クリアコートＮｅｗ	3.0	１１.５	7.7

試験モルタルの配合比／セメント１・砂２・水０.５
試験石材／５０×５０×１０㎜ 御影石（トルガホワイト）
建研式接着試験機による自社テスト

取扱上の注意

１．使用前に良く振ってからご使用ください。
２．取り扱いは換気の良い場所で行ない、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
３．容器・器具・配管等は、錆びないもの（ステンレス・プラスチック・ガラス等）を使用してください。
４．０℃以下での保管は避けてください。
５．漏出時はウェス等で拭き取ってください。

応急措置

・目に入った場合　：清潔な水で十分に洗い流し、直ちに医師の手当てを受けてください。
・皮膚に触れた場合：布・紙などで拭き取り、多量の水で洗い流してください。
・吸引した場合　：多量の水でうがいをしてください。
・飲み込んだ場合　：多量の水を飲ませ、吐き出させてください。
　直ちに医師の手当てを受けてください。

性状･荷姿

品名	イシセメントＦ
外観	乳白色液体
成分	特殊合成ラテックス
固形分	４７％
ｐＨ	１０
比重（２５℃）	１.０
イオン性	ノニオン
貯蔵性	１年（直射日光を避け、４～４０℃で密栓保管）
荷姿	４kg×４　　１８kg

使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート（ＭＳＤＳ）を参照にしてください。

紺商株式会社
〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
Tel.(0258)32-4411 Fax.(0258)32-4669
URL http://www.konsho.co.jp