

## 【使用方法】

### 予備テスト

標準使用量を参照にし、塗布量・希釈倍率（2～5倍）・養生時間を決めてください。

- ⚠ 水以外のものとは混合しないでください。
- ⚠ 石材に対する影響（艶落ち等）を確認しておいてください。
- ⚠ 「さびとれ花子」は長い放置時間をとると、その部分のみ白くなりますので注意してください。

石材表面を水で  
湿らせる

打ち放しや目地セメントに使用または付着する恐れのある場合は、あらかじめ水を十分に染み込ませておいてください。

さびとれ花子を  
塗布

- 予備テストで決めた希釈倍率で使用してください。
- ⚠ 使用箇所以外に洗浄剤が流れたり、飛散する恐れのある場合は、養生シートで保護しておいてください。（植栽や金属類には特に注意してください。）

養 生

予備テストで決めた養生時間で養生してください。

水 洗 浄

多量の水で洗い流すか、それができない箇所では「分散太郎」で中和してから、汚水をバキュームで吸引します。

中 和

「分散太郎」を塗布してください。「さびとれ花子」と同じ希釈倍率で使用してください。

養 生

20～30分間放置しておいてください。

水 洗 浄

ブラシ等を用い、薬剤が残らないように水できれいに洗い流してください。（温水高圧洗浄機の使用が効果的です。）

イシノールシリーズ  
保護剤塗布

石材保護のために、イシノールシリーズ保護剤を塗布してください。（イシノールシリーズ保護剤カタログ参照）

## 【洗浄剤選定表】

| 「石」の 種 類    | さびとれ花子 | 分散太郎 |
|-------------|--------|------|
| 御 影 石       | ○      | ○    |
| 大 理 石       | ×      | △    |
| 砂 岩         | ○      | ○    |
| 石 灰 岩       | ×      | ○    |
| 軟 石（大谷石等）   | ○      | ○    |
| 蛇 紋 石       | △      | △    |
| 人 造 石       | △      | △    |
| 磁 器 タ イ ル   | ○      | ○    |
| コ ン ク リ ート  | △      | ○    |
| セ メ ン ト 目 地 | △      | ○    |
| レ ン ガ       | ○      | ○    |
| ブ ロ ッ ク     | △      | ○    |

△は確認してから使用してください

## 【性状・荷姿】

|               | さびとれ花子                            | 分散太郎                 |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| 外 観           | 微黄色透明液体                           | 無色透明液体               |
| 成 分           | 特殊界面活性剤<br>複合キレート剤 防錆剤<br>浸透剤 無機酸 | アルカリビルダー<br>複合キレート剤  |
| pH            | 1.5～2.0（1%溶液）                     | 11.0～12.5            |
| 使用量<br>（5倍希釈） | 25m <sup>2</sup> /kg              | 25m <sup>2</sup> /kg |
| 荷 姿           | 4kg                               | 4kg                  |

## 【注意事項】

1. 使用時には保護手袋・保護衣類・保護眼鏡・保護面・保護マスクを着用してください。
2. 密閉された室内での使用は避けてください。作業中は換気を十分におこなってください。
3. 容器を密閉して、可燃物から離して、直射日光をさけ涼しく換気のよいところで保管してください。
4. キャップを開けるときは、顔を近づけないようにしてください。
5. 対象箇所以外飛散、付着しないように養生してください。
6. 皮膚に付着したり、眼に入らないようにしてください。万一眼に入った時は、ただちに多量の水で洗い、すぐに医師の診察を受けてください。
7. 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート（MSDS）を参照してください。
8. スプレー塗布厳禁。