【使用方法】

- 主に御影石に使用します
  （大理石は表面を粗しますので使用できません）
- 湿布剤ネンドルと併用することをお薦めします。

【作業手順】

混　合

イシノールハクリとネンドル（湿布剤）を混合しよく練り合わせます。混合比、施工面積は下記のとおり

⬇

※混合割合は 容量比で
イシノールハクリ １：ネンドル ０．８～１です。
（耳たぶ程度の柔らかさです。重量比は下記の表を御参照ください）

塗　布

練り合わせた物を除去したい部分が完全に、覆われるように貼り付けます。厚みは２～３㎜程度になるようにしてください。
さらに洗浄剤が乾燥しないように、ポリエチレンフィルム（ラップ）等で覆ってください。

⬇

養　生

３～５時間そのまま放置してください
※放置時間は状況によって異なります（５時間以上の場合もあります）

⬇

洗　浄

養生後ネンドルを取り除き、石材を傷めない用十分に水洗いしてください。

※ 養生後、洗浄前にポリエチレンフィルムを取り、ネンドルが乾燥するまで放置後、水洗いするとさらに効果的です。



【１㎡あたりの使用量】（目安）

汚染物	品名	容量	重量
動植物油	イシノールハクリ	1.55Ｌ	1.7Kg
	ネンドル	―	0.66Kg

【ネンドル１Ｋｇに対して】

使用量目安
2.6Ｋｇ
１Ｋｇ

※湿布の厚みによって異なりますので目安としてください。
※ネンドルの替わりにウェスなどで湿布する方法があります。この場合もウェスが乾燥しないようポリエチレンフィルム（ラップ）等で覆ってください。

紺商株式会社
〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
Tel.(0258)32-4411 Fax.(0258)32-4669
URL http://www.konsho.co.jp